
FIB 170

MASILLA POLIESTER FIBRA DE VIDRIO
POLYESTER FIBREGLASS REINFORCED

Masilla poliéster de fibra de vidrio, diseñada para la reparación del automóvil, embarcaciones, vehículos industriales etc. con alto poder de relleno, gran flexibilidad.

PRODUCTOS

FIB 170 VERDE V.O.C (g/l) 250 (listo al uso) – (2004/42/CE) IIB (B) (250)

PROPIEDADES

- Masilla de fácil aplicación. Aconsejada para abolladuras, grietas, perforaciones o roturas.
- Fácil de lijar, gran flexibilidad
- Alto rendimiento.
- Gran capacidad de relleno.

SUBSTRATOS

- Aplicable sobre cualquier soporte fibrales.
- Se aconseja su recubrimiento con FILLER 330-335-339-200-205-209
- No utilizar sobre Wash Primer o imprimaciones fosfocromatante.

FIB 170

MASILLA POLIESTER FIBRA DE VIDRIO
POLYESTER FIBREGLASS REINFORCED

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

| | | | | |
|--|---------------|--|-----------|---------|
|  PROPORCIÓN DE MEZCLA | | Panel horizontal o Reparaciones medias | | |
| | PERÓXIDO | Peso | | |
| | PERÓXIDO | 2-3% | | |
|  VIDA DE LA MEZCLA A 20°C | PERÓXIDO | 4-5 min. | | |
|  VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20°C | FORD Nº | No | | |
|  EQUIPO DE APLICACIÓN | PISTOLAS HLVP | Boquilla de fluido | Distancia | Presión |
| | SUCCIÓN | | | |
| | GRAVEDAD | | | |
|  NÚMERO DE MANOS | | No | | |
|  TIEMPO DE EVAPORACIÓN | | No | | |
| EPS | | 1000-3000micras | | |
|  SECADO | | Peróxido | | |
| | SECO | 30 min. | | |
|  SECADO POR IR | ONDA MEDIA | 5 min. | | |
| | LIJADO | P80-P120-P220-P240 | | |

FIB 170

MASILLA POLIESTER FIBRA DE VIDRIO
POLYESTER FIBREGLASS REINFORCED

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Lavar la superficie con agua y jabón. Enjuagar y secar.
- Desengrasar con el correcto limpiador de preparación. Secar con un paño limpio.
- Reparar de acuerdo con los daños sufridos.
- Desengrasar con el correcto limpiador final. Secar con un paño limpio.
- Pasar un atrapapolvo

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 grados centígrados. Duración en el envase al menos 1 año desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con nuestro departamento técnico.

SALUD Y SEGURIDAD

Solo para uso profesional. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NIEBLA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.

Solo manipule los productos CROMAUTO después de haber leído y comprendido en su totalidad las hojas de datos de seguridad de los materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las hojas de datos de seguridad de los materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o niebla del pulverizado. Use vestimenta protectora, guantes, y seguridad para los ojos con pantallas laterales.

La información de estas hojas se brindan de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestro productos y sus usos, pero no garantiza ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas. Respete todas las advertencias de las etiquetas de los productos.